



## Spécifications

### *Doublets and triplets*

<b>Produit:</b>	<i>Doublets and triplets</i>
<b>Définition:</b>	<i>Conforme les standards ISO 10110, ISO1101, DIN 3140, MIL-O-13830A</i>
<b>Matériaux:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ <i>Verre optique de Schott*, O'Hara, Corning, Hoya</i></li><li>➤ <i>Fused Silica</i></li><li>➤ <i>Silicon</i></li></ul> <i>*30 types de verres de stock en permanence</i>
<b>Dimension:</b>	<i>De 4,0 mm á 150mm de diamètre (ou diagonale)</i>
<b>Tolérances:</b>	<i>Diamètre (or diagonale) : +/-0,01mm</i> <i>Epaisseur : +/-0,1mm</i> <i>Rayon : +/-1%</i>
<b>Erreur de surface:</b>	<i><math>\lambda/10</math> par 25mm @632,8nm</i>
<b>Qualité de surface:</b>	<i>10-5 MIL-O-13830A ou 5 / 3 x 0,063 ISO 10110-7</i>
<b>Centrage:</b>	<i>0,5 arc minutes</i>
<b>Spéciales:</b>	<i>En form de D ou selon spécifications client</i> <i>Assemblage simple ou multiéléments</i> <i>Etc.</i>
<b>Traitements:</b>	<i>Sur demande</i>